

新日鐵製鑄物用コークス

品名	粒度区分	化学成分		揮発分	落下強度 SI4/50	気孔率
		灰分(ASH)	硫黄分(TS)			
FS2 FS1 FA FB3	150～250mm 120～150mm 80～120mm 60～80mm	7.5±0.5%	0.65±0.05%	1.0以下	95以上	36%以下
FS2x FS1x FAx FBx	150～250mm 120～150mm 80～120mm 60～80mm	6.5±0.5%	0.5±0.05%	1.0以下	95以上	35%以下